

MOST Green SG2 - Druty do spawania stali niestopowych i drobnoziarnistych



Charakterystyka i typowe zastosowanie

Drut elektrodowy manganowo-krzemowy, miedziowany, przeznaczony do spawania metodą MAG stali niskowęglowych konstrukcyjnych, kotłowych, okrętowych, jak również drobnoziarnistych stali węglowo-manganowych. Pozwala na zastosowanie wysokich natężeń prądu przy łuku natryskowym oraz niskich przy zwarciowym przenoszeniu metalu.
Deklaracja właściwości użytkowych CE.
Gaz ochronny: CO₂, Ar+CO₂.
Metoda spawania: MIG/MAG.



Klasyfikacja

EN ISO 14341-A: G 42 4 M/C 3Si1

Materiały podstawowe:

P235/ S 235 do P 460/ S 460 i inne stale

Typowe własności mechaniczne (Ar+20% CO₂):

Granica plastyczności R_e > 460 N/mm²

Wytrzymałość R_m = 560 N/mm²

Wydłużenie A₅ > 30%

Udarność KV > 80 J (-40°C)

60 J (-60°C)

Typowy skład chemiczny [%]:

C=0,10; Si=0,90; Mn=1,45; P=0,010; S=0,010

Pozycje spawania:



Średnica [mm]	Prąd spawania [A]	Napięcie łuku [V]	Przepływ gazu [l/min]	Prędkość podawania [m/min]	Wydajność stopiwa [kg/h]
0,8	60-185	18-24	14	3,2-10	0,8-2,5
1,0	80-300	18-32	16	2,7-15	1,0-5,5
1,2	120-380	18-35	18	2,3-15	1,2-8,0
1,6	120-380	18-35	20	2,3-15	1,2-8,0

Prąd spawania: DC+ - stały, plus do elektrody



Dopuszczenia: TÜV, DB, DNV

Sposób pakowania:

0,8-1,6 mm: S200 (5 kg) – szpula plastikowa, B300 (15 kg) – szpula koszykowa, beczka (250 kg).

Nr katalogowe: 11 60 172xxx